



BLOCCO 25_6 FORI

CALCESTRUZZO VIBRATO

- 1) Codice identificazione unico del prodotto tipo: **BL_CLS 25_6F**
- 2) Descrizione prodotto: **Blocco in calcestruzzo vibrato da intonaco**
cm. 50 x 25 x h. 25 – 6 fori
- 3) Uso o usi previsti: **Pareti e tramezzi di murature di edifici o di opere di ingegneria civile – DA INTONACARE**
- 4) Fabbricante: **-GEMAT Srl**




SP 79 Alessano/Presicce km. 2 – 73031 Alessano (LE)
P.I. 03967620752 – email: info@gemat.it

- 5) Norma autorizzata di riferimento: **EN 771/3:2015**

- 6) Sistema di prestazione: **Sistema 4**

- 7) Prestazioni e dimensioni geometriche:

- Dimensioni nominali (Lunghezza x Larghezza x Altezza):
500 x 250 x 250 mm
- Categoria tolleranza dimensionale: **D1**
- Percentuale di foratura: **55.1 %**
- Resistenza a compressione caratteristica: $\leq 5.00 \text{ N/mm}^2$
- Direzione carico: **perpendicolare alle facce della base**
- Categoria dell'elemento: **Categoria II**
- Stabilità dimensionale (spostamento dovuto all'umidità):
 $\leq 0.40 \text{ mm/m}$
- Aderenza al taglio: **0.10 N/mm²**
- Reazione al fuoco – Decisione Commissione 2000/605/Ce:
Euroclasse A1
- Assorbimento d'acqua: **"Non lasciare esposto"**
- Permeabilità al vapore – Valore tabulato: **5/15**
- Peso medio blocco: **$\pm 33.3 \text{ kg}$**
- Massa volumica lorda – a secco: **ca. 1120 kg/mc**
- Massa volumica netta – a secco: **ca. 2050 kg/mc**
- Conducibilità termica equivalente dell'elemento:
1.345 W/mK (da valori tabulati appendice B)
- Isolamento acustico per via aerea diretta:
vedere massa volumica lorda e configurazione
- Durabilità gelo/disgelo: **"Non lasciare esposto"**
- Sostanze pericolose: **Assenti**



DATI IMBALLO

Tipo imballo: PALLET
Pezzi per livello: 8
Livelli per pacco: 4
Pezzi per pacco: 32
Mq/Pacco: 4
Mc/Pacco: 1