SCHEDA TECNICA

id. M_CAM_ARG_20_6F.0



BLOCCO 20_6 FORI

CALCESTRUZZO VIBRATO CON ARGILLA CERTIFICATO CAM

- 1) Codice identificazione unico del prodotto tipo: M_CAM_ARG 20_6F
- 2) Descrizione prodotto: Blocco CAM (Certificato Remade In Italy n. 3390 del 22/03/2024 emesso da QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l. ente ACCREDIA – Rev. 26/05/2025) in cls vibrato alleggerito con argilla da intonaco – cm. 50 x 20 x h. 25 – 6 fori
- 3) Uso o usi previsti: Pareti e tramezzi di murature di edifici o di opere di ingegneria civile DA INTONACARE
- 4) Fabbricante: -GEMAT SrI

SP 79 Alessano/Presicce km. 2 – 73031 Alessano (LE) P.I. 03967620752 – email: info@gemat.it

- 5) Norma autorizzata di riferimento: EN 771/3:2015
- 6) Sistema di prestazione: Sistema 4
- 7) Prestazioni e dimensioni geometriche:
 - ullet Dimensioni nominali (Lunghezza imes Larghezza imes Altezza):


500 × 200 × 250 mm


- Categoria tolleranza dimensionale: D1
- Percentuale di foratura: 48.8 %
- Resistenza a compressone caratteristica: < 4.50 N/mmq
- Direzione carico: perpendicolare alle facce della base
- Categoria dell'elemento: Categoria II
- Stabilità dimensionale (spostamento dovuto all'umidità):


≤ **0.40** mm/m

- Aderenza al taglio: 0.10 N/mmq
- Reazione al fuoco Decisione Commissione 2000/605/Ce:
 Euroclasse A1
- Assorbimento d'acqua: "Non lasciare esposto"
- Permeabilità al vapore Valore tabulato: 5/15
- Peso medio blocco: ± 20.8 kg
- Massa volumica lorda a secco: ca. 850 kg/mc
- Massa volumica netta a secco: ca. 1430 kg/mc
- Conducibilità termica equivalente dell'elemento:
 0.233 W/mK (da valori tabulati appendice B)
- Isolamento acustico per via aerea diretta:
 vedere massa volumica lorda e configurazione
- Durabilità gelo/disgelo: "Non lasciare esposto"
- Sostanze pericolose: Assenti











DATI IMBALLO
Tipo imballo: PALLET
Pezzi per livello: 10
Livelli per pacco: 4
Pezzi per pacco: 40
Mq/Pacco: 5

Mc/Pacco: 1